

CABO TRENZADO REDONDO CON ALMA

Rev 01

- COMPOSICIÓN: POLIAMIDA

TABLA TECNICA

Diámetro	Rendimiento		Longitud	Peso Aprox.	Carga de Rotura	Presentación
(mm)	gr / mt	mt / kg	mt / nominal	(kg)	(kg)	
3	5,4	185,2	480	2,6	168	carretel chico($\varnothing$ 21 x 16 cm)
4	9,90	101,0	275	2,7	298	carretel chico($\varnothing$ 21 x 16 cm)
5	15,0	66,7	173	2,6	466	carretel chico($\varnothing$ 21 x 16 cm)
6	22,4	44,6	130	2,9	671	carretel chico($\varnothing$ 21 x 16 cm)
7	30,5	32,8	180	5,5	914	carretel grande($\varnothing$ 27,7 x 16 cm)
8	39,8	25,1	135	5,4	1193	carretel grande($\varnothing$ 27,7 x 16 cm)
10	62,2	16,1	85	5,3	1856	carretel grande($\varnothing$ 27,7 x 16 cm)
12	89,6	11,2	65	5,9	2662	carretel grande($\varnothing$ 27,7 x 16 cm)
14	122,0	8,2	100	12,2	3611	rollo
16	159,0	6,3	220	35,0	4702	rollo
18	202,0	5,0	200	40,4	5947	rollo
20	249,0	4,0	150	37,4	7324	rollo
22	301,0	3,3	150	45,2	8843	rollo
24	358,0	2,8	150	53,7	10506	rollo
26	420,0	2,4	150	63,0	12342	rollo

ESPECIFICACIONES

- Peso específico: 1,14 gr/cm³.
- Temp. de fusión: 260°.
- Absorción de agua: SI.
- Elongación: alta.
- Resistencia a la abrasión: muy buena.
- Resistencia a los rayos U.V.: muy buena.
- Resistencia a los químicos usuales: regular.
- Reducción de carga mojada: 10%.

Tolerancia +/- 5%

CABO TRENZADO REDONDO CON ALMA

Rev 0

- COMPOSICIÓN: POLIESTER

TABLA TECNICA

Diámetro mm	Rendimiento		Longitud mt/bobina	Peso Aprox Kg	Carga Rotura (kg)	Presentación
	g/mt	mt/kg				
3	7,00	142,86	286	2,0	170	bobina
4	12,75	78,43	157	2,0	300	bobina
6	28,70	34,84	209	6,0	680	bobina
8	51,00	19,61	241	12	1185	carr
10	79,70	12,55	173	14	1815	carr
12	115,00	8,70	168	19	2590	carr
14	156,00	6,41	232	36	3490	carr
16	204,00	4,90	137	28	4510	rollo
18	258,00	2,88	88	23	5660	rollo
20	319,00	3,13	77	25	6935	rollo
22	386,00	2,59	75	29	8320	rollo
24	459,00	2,18	61	28	9870	rollo
26	539,00	1,86	56	30	11526	rollo
28	625,00	1,60	48	30	13260	rollo

ESPECIFICACIONES

- Peso específico: 1,38 gr/cm³.
- Temp. de fusión: 260°.
- Absorción de agua: SI.
- Elongación: bajo.
- Resistencia a la abrasión: muy buena.
- Resistencia a los rayos U.V.: muy buena.
- Resistencia a los químicos usuales: buena.
- Reducción de carga mojada: 0%.

Tolerancia +/- 5%

CABO TRENZADO REDONDO CON ALMA

Rev 02

- COMPOSICIÓN: POLIPROPILENO

TABLA TECNICA

Diámetro	Rendimiento		Longitud Nominal	Peso Aprox.	Carga de Rotura	Presentación
	gr / mt	mt / kg	mt / bobina	kg	kg	
3	3,40	294,1	615	2,10	75	carretel chico(Ø 21 x 16 cm)
4	7,50	133,3	280	2,10	175	carretel chico(Ø 21 x 16 cm)
5	12,55	79,7	165	2,10	275	carretel chico(Ø 21 x 16 cm)
6	16,00	62,5	130	2,10	325	carretel chico(Ø 21 x 16 cm)
7	22,50	44,4	165	3,75	450	carretel grande(Ø 27,7 x 16 cm)
8	30,00	33,3	125	3,75	575	carretel grande(Ø 27,7 x 16 cm)
10	43,40	23,0	85	3,75	825	carretel grande(Ø 27,7 x 16 cm)
12	63,00	15,9	60	3,75	1175	carretel grande(Ø 27,7 x 16 cm)
14	84,00	11,9	100	8,40	1575	rollo
16	104,00	9,6	100	10,40	1900	rollo
18	140,00	7,1	100	14,00	2550	rollo
20	170,00	5,9	100	17,00	3050	rollo
22	210,00	4,8	140	29,40	3700	rollo
24	250,00	4,0	120	30,00	4400	rollo
26	290,00	3,4	100	29,00	5150	rollo

ESPECIFICACIONES

- Peso específico: 0,91 gr/cm³.
- Temp. de fusión: 165° C
- Absorción de agua: NO
- Elongación: Moderada
- Resistencia a la abrasión: Buena.
- Resistencia a los rayos U.V.: buena.
- Resistencia a los químicos usuales: Muy Buena.
- Reducción de carga mojada: 0%.

Tolerancia +/- 5%

CABO TRENZADO REDONDO CON ALMA FERRETERO

Rev 02

- COMPOSICIÓN: POLIPROPILENO

TABLA TECNICA

Diámetro	Rendimiento		Longitud Nominal	Peso Aprox.	Carga de Rotura	Presentacion
	mm	gr / mt	mt / kg	kg	kg	
3	2,67	374,5	785	2,10	65	carretel chico(Ø 21 x 16 cm)
4	5,50	181,8	380	2,10	120	carretel chico(Ø 21 x 16 cm)
5	10,20	98,0	205	2,10	210	carretel chico(Ø 21 x 16 cm)
6	12,50	80,0	168	2,10	260	carretel chico(Ø 21 x 16 cm)
7	17,30	57,8	215	3,75	360	carretel grande(Ø 27,7 x 16 cm)
8	22,70	44,1	165	3,75	450	carretel grande(Ø 27,7 x 16 cm)
10	36,80	27,2	100	3,75	720	carretel grande(Ø 27,7 x 16 cm)
12	49,30	20,3	75	3,75	1000	carretel grande(Ø 27,7 x 16 cm)
14	67,91	14,7	100	6,80	1400	rollo
16	80,00	12,5	100	8,00	1600	rollo
18	111,00	9,0	100	11,10	2200	rollo
20	137,00	7,3	100	13,70	2700	rollo
22	162,00	6,2	140	22,68	3150	rollo
24	189,00	5,3	120	22,68	3650	rollo
26	222,00	4,5	100	22,20	4250	rollo

ESPECIFICACIONES

- Peso específico:** 0,91 gr/cm3.
- Temp. de fusión:** 60° C
- Absorción de agua:** NO
- Elongación:** Buena
- Resistencia a la abrasión:** Buena.
- Resistencia a los rayos U.V.:** buena.
- Resistencia a los químicos usuales:** Muy Buena.
- Reducción de carga mojada:** 0%.

Tolerancia +- 5%